

Item # Zircônio 0,8%, Eletrodo de Tungstênio

Tungstênio com Zircônio: Usado primordialmente em CA, oferece alta resistência a contaminação da poça. Ótima utilização em alumínio.



Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Cor das Pontas	Branco
Classe ANSI/AWS	EWZr-0,8
Tungstênio com :	Zircônio 0,8%
ignição	+
Estabilidade do arco	++
Altas amperagens	++
Durabilidade	++
Resist. A contaminação	+++
Corrente CC	+
Corrente CA	+++