

UTILIZANDO FORÇA
COM QUALIDADE



ENERGYARC

INDUSTRIAL LTDA.

TRADIÇÃO DE 34 ANOS
NO MERCADO!

Energyarc industrial LTDA

Matriz: Avenida Regente Feijó, Nº 813

Cep: 03342-000 - Água rasa - São Paulo - SP - Brasil

Fone: 11 2028-5333

E-mail: energyarc@energyarc.com.br

Website: www.energyarc.com.br

Item # Puro 99,5%, Eletrodo de Tungstênio

Tungstênio Puro: Permite que a ponta fique limpa e arredondada que favorece a boa estabilidade em Corrente Alternada. Pode ser usada em CC mas tem desgaste superior ao com Tório. É mais suscetível a contaminação da solda do que os demais. É empregado na solda de alumínio, magnésio e ligas (em CA).



Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

| | |
|------------------------|------------|
| Cor das Pontas | Verde |
| Classe ANSI/AWS | EWP |
| Tungstênio com : | Puro 99,5% |
| ignição | + |
| Estabilidade do arco | + |
| Altas amperagens | +++ |
| Durabilidade | + |
| Resist. A contaminação | + |
| Corrente CC | + |
| Corrente CA | +++ |